

Trilux 33

Das neue Antifouling für Aluminium!

Trilux 33 ist ein Hochleistungsantifouling in leuchtenden Farben.

Speziell für Aluminiumboote wurde dieses semipolierende Antifouling entwickelt. Auch für schnelle Boote und Trockenmarinas geeignet, denn Trilux 33 verhindert Schichtaufbau und bietet dank Biolux®-Technologie Bewuchsschutz für bis zu 18 Monaten.

Für Antriebe und Wasserpumpen bietet Trilux 33 kleine Gebinde mit 375ml Inhalt in den Farbtönen Schwarz, Weiß und Grau.



Gebindegrößen und unverbindliche Preisempfehlung:

375 ml: € 28,60 (incl. 19% MwSt.)

750 ml: € 54,90 (incl. 19% MwSt.)

2.5 Liter: € 171,90 (incl. 19% MwSt.)

Geeignete Oberflächen

Grundierte Stahl-, GFK-, Holz-, Blei-, Aluminium- und verzinkte Oberflächen.

Eigenschaften:

- Langsam polierendes Antifouling, berücksichtigt Schichtaufbau
- Geeignet für schnelle Boote und Trockenmarinas
- Biolux®-Technologie für standhaften Schutz
- Bewuchsschutz für bis zu 18 Monaten
- Leuchtende Farbtöne
- 375 ml Dosen in den Farbtönen Schwarz, Weiß und Grau

KOMPATIBILITÄT

Geeignet für alle Bootsbaumaterialien, inklusiv entsprechend grundiertes Aluminium/Leichtmetall und verzinkte Oberflächen. Kann auf die meisten Antifouling aufgetragen werden, wenn diese in gutem Zustand sind. Bei unbekanntem Antifouling Primocon als Sperrgrund verwenden.

Trilux 33 Produkt Daten:

ARTIKELNUMMERN	YBA064-Weiß, YBA065-Marineblau, YBA067-Schwarz, YBA069-Rot, YBA070-Grün, YBA071-Blau, YBA072-Grau
OBERFLÄCHE	seidenmatt
VERDÜNNUNG	International Verdünnung Nr. 3
ANZAHL DER SCHICHTEN	3
VERARBEITUNGSMETHODE	Pinsel, Rolle, Airless
GEBINDEGRÖSSEN	2.5 Liter / 750 ml / 375 ml (Schwarz, Weiß, Grau)

Bitte beachten Sie die folgende Tabelle zu den Trockenzeiten. Lesen Sie vor der Verarbeitung unbedingt die Hinweise auf dem Etikett und dem Produktdatenblatt.

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG UND ANSTRICHSYSTEME:

Bereits gestrichene Oberflächen:

Bei gutem Zustand: Der erste Anstrich Trilux 33 sollte immer auf das empfohlene Primersystem aufgetragen werden. Die Oberfläche der Grundierung muss trocken und frei von Kontaminationen (Öl, Fett, Salz, etc.) sein.

Bei schlechtem Zustand: Vorhandenes Anstrichsystem vollständig entfernen.

GRUNDIERUNG: Die Hinweise zur Untergrundvorbereitung unbeschichteter Oberflächen finden Sie auf den Etiketten oder Produktdatenblättern der entsprechenden Grundierung.


TROCKNUNG UND ÜBERARBEITUNG

TROCKNUNG								
	5°C		15°C		23°C		35°C	
Staubtrocken (ISO)	2 Std.		1,5 Std.		1,5 Std.		1 Std.	
Zu Wasser lassen	24 Std.		24 Std.		8 Std.		6 Std.	
ÜBERARBEITUNG								
Untergrundtemperatur								
	5°C		15°C		23°C		35°C	
Überarbeitung mit:	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Trilux 33	24 Std.	unbegrenzt	16 Std.	unbegrenzt	6 Std.	unbegrenzt	4 Std.	unbegrenzt

Zugehörige Produkte

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
YPA984	Pimocon
YTA085	Verdünnung Nr. 3

International Farbenwerke GmbH, Hamburg.
Tel: 040 72003222 Fax: 040 7209379

®, International®, Interprotect® und das Akzo Nobel Logo sind eingetragene Warenzeichen von AkzoNobel. © AkzoNobel.

Haftungsausschluss:

Alle unsere Angaben über dieses Produkt (in diesem Blatt oder anderweitig) erfolgen nach bestem Gewissen. Da wir keine Kontrolle über Beschaffenheit und Zustand der zu bearbeitenden Fläche haben und viele Faktoren die Verarbeitung und Verwendung unseres Produktes beeinflussen können, übernehmen wir keine Verpflichtung welcher Art auch immer, für die Leistung unseres Produktes oder für Verluste oder Schäden (ausgenommen Todesfolge oder gesundheitliche Schäden durch unsere Fahrlässigkeit), die aus der Verwendung unseres Produktes entstehen, sofern wir dies nicht vorher schriftlich getan haben

Stand September 2009

