

# Micron 350w

## Antifouling

Polierendes Premium Antifouling



### PRODUKT BESCHREIBUNG

Micron 350w ist ein polierendes Antifouling mit effektivem Schutz vor Organismen wie Schleim, Algen und tierischem Bewuchs. Ein leistungsstarkes geeignet für Profi- und Verbraucheranwendung auf Schiffen in Süß- und Salzwasser. Das System mit ständiger Polierwirkung bietet bis zu 2 Jahre Leistung und vermeidet dabei den Aufbau dicker Schichten. Die ständig glatter werdende Oberfläche stellt immer geminderte Reibung sicher, während optimale Biozidabgabe beibehalten wird, auch während Liegezeiten. Kann bis zu 12 Monate vor dem Zuwasserlassen aufgetragen werden.

### PRODUKT INFORMATION

<b>Farbton:</b>	YBB628-Doverweiss
<b>Glanzgrad:</b>	Matt
<b>Spezifisches Gewicht:</b>	1.9 Durchschnitt
<b>Volumenfestkörper:</b>	58% Durchschnitt
<b>Typische Haltbarkeit:</b>	2 Jahre
<b>VOC:</b>	364 g/L Durchschnitt
<b>VOC (EU Lösemittel)</b>	193 g/kg EU Solvent Emissions Directive (Council Directive 1999/13/EC)
<b>Gebindegröße:</b>	750mL, 2.5L, 5L, 20L

### TROCKNUNGS-/ÜBERARBEITUNGS- INFORMATIONEN

	Trocknung			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Zu Wasser lassen nach	24 Std.	12 Std.	8 Std.	6 Std.
Staubtrocken	1 Std.	45 Minuten	30 Minuten	20 Minuten

**Hinweis:** Maximale Standzeit an Land nach dem Streichen: 5-35°C - 12m

	Überarbeitung							
	Untergrundtemperatur							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Überarbeitung mit	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Micron 350w	16 Std.	unbegr.	10 Std.	unbegr.	6 Std.	unbegr.	4 Std.	unbegr.

### VERARBEITUNG UND VERWENDUNG

#### Vorbereitung

#### BEREITS MIT ANTIFOULING BESCHICHTETE FLÄCHEN

**Bei gutem Zustand:** Bewuchs, Verunreinigungen und ausgelauchte Schicht muss komplett entfernt werden. Hochdruckreinigung (207 bar/ 3000 psi) und/oder Entfernen loser Teile und abschließendem nassen Schleifen mit 80-120er Schleifpapier. Nicht trocken schleifen. Wenn altes Antifouling inkompatibel oder unbekannt, versiegeln mit geeignetem International Barriercoat

**Bei schlechtem Zustand:** Verwenden Sie Interstrip, um alle Antifoulingreste zu entfernen.

**GRUNDIEREN:** Die Untergrundvorbereitung für unbeschichtete Untergründe finden Sie auf dem Datenblatt der entsprechenden Grundierung.

**BLANKES GELCOAT:** Grundieren mit Primocon oder mit Gelshield 200 als Osmose-Schutz.

**STAHL/EISEN/BLEI/HOLZ:** Grundieren mit Interprotect oder Primocon.

#### Hinweise

**Mischen:** Produkt gründlich aufrühren bevor es Verwendung findet.

**Verdünnen:** Wir empfehlen, nicht zu verdünnen. Um ein vorzeitiges Versagen des Anstrichs zu verhindern, muss sichergestellt werden, dass die richtige Menge aufgetragen wird.

**Reiniger:** YTA085 International Antifouling Verdünnung Nr. 3.

**Airless Spritzverfahren:** Druck: 176-220 bar / 2500-3200 psi. Düsengröße: 517-521.

**Ventilations- und Luftfeuchtigkeitskontrolle:** Stellen Sie eine gute Belüftung während der Verarbeitung sicher.

**Zusätzliche Informationen:** Antifouling sollte nur nass geschliffen werden. Niemals trocken schleifen oder abflämmen. Der endgültige Farbton entwickelt sich einige Zeit nach dem Zuwasserlassen.

#### Einige wichtige Punkte

Um ein vorzeitiges Versagen des Anstrichs zu verhindern, muss sichergestellt werden, dass die richtige Menge aufgetragen wird. Orientieren Sie sich dabei an der Ergiebigkeit.

Produkttemperatur: Minimal: 5°C Maximal: 35°C.

Die Umgebungstemperatur sollte mindestens 5°C und maximal 35°C betragen.

Die Temperatur des Untergrundes sollte 3°C über dem Taupunkt liegen und maximal 35°C betragen.

#### Kompatibilität/Untergründe

Geeignet für GFK, Holz, Stahl und Blei.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Fachhändler oder besuchen Sie unsere Internet-Seite: [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Alle in dieser Druckschrift genannten Produkte sind Marken der AkzoNobel-Unternehmensgruppe oder werden unter Lizenz hergestellt. © AkzoNobel 2018.

# Micron 350w

## Antifouling

### Polierendes Premium Antifouling



Nicht geeignet für die Verwendung auf Aluminium oder verzinkten Oberflächen.  
Kann auf die meisten Antifouling aufgetragen werden, wenn diese in gutem Zustand sind. Nicht verwenden in Verbindung mit VC 17m oder PTFE haltigen Antifouling. Kontaktieren Sie International, wenn Sie sich bei Verwendung von Micron 350w und dessen Kompatibilität unsicher sind.

#### Anzahl Schichten

##### **Pinself/Rolle:**

Tragen Sie pro 12 Monate 2 Schichten zu je 60µm TSD auf. (Total 120µm TSD)  
Tragen Sie pro 24 Monate 3 Schichten zu je 60µm TSD auf. (Total 180µm TSD)

##### **Gespritzt (Nur für den professionellen Anwender):**

Tragen Sie pro 12 Monate 1 Schichten zu je 120µm TSD auf. (Total 120µm TSD)  
Tragen Sie pro 24 Monate 2 Schichten zu je 90µm TSD auf. (Total 180µm TSD)

**Bringen Sie in Bereichen größerer Beanspruchung (Ruder, Vorderkante Bug und Kiel etc.) einen zusätzlichen Anstrich auf.**

#### Ergiebigkeit

##### **Pinself/Rolle:**

(Theoretisch) - 10 m<sup>2</sup>/l  
(Praktisch) - 9 m<sup>2</sup>/l

##### **Gespritzt (Nur für den professionellen Anwender):**

(Theoretisch) - 6.67 m<sup>2</sup>/l (für 12 Monate Regelung)  
(Praktisch) - 4 m<sup>2</sup>/lt(für 12 Monate Regelung)

(Theoretisch) - 4.83 m<sup>2</sup>/l (für 12 Monate Regelung)  
(Praktisch) - 2.9 m<sup>2</sup>/lt pro Schicht (für 12 Monate Regelung)

#### Empfohlene TSD pro Schicht

60 µm (trocken) pro Schicht mit dem Pinself/Rolle  
90 µm (trocken) pro Schicht gespritzt (für 12 Monate Regelung)  
120 µm (trocken) pro Schicht gespritzt (für 12 Monate Regelung)

#### Empfohlene NSD pro Schicht

103 µm (nass) pro Schicht mit dem Pinself/Rolle  
155 µm (nass) pro Schicht gespritzt (für 12 Monate Regelung)  
207 µm (nass) pro Schicht gespritzt (für 12 Monate Regelung)

#### Applikationsmethode

Airless Spritzverfahren (nur für professionelle Anwender), Pinself, Rolle

### TRANSPORT-, LAGER- UND SICHERHEITSHINWEISE

#### Lagerung

##### **ALLGEMEIN:**

Vermeiden Sie extreme Temperaturen und halten Sie die Dose geschlossen. Um eine maximale Lagerfähigkeit von Micron 350w zu erhalten, muss das Gebinde sorgfältig verschlossen sein. Die Lagertemperatur sollte zwischen 5°C/41°F und 35°C/95°F liegen. Vor direktem Sonnenlicht schützen.

##### **TRANSPORT:**

Micron 350w muss während Transport und Lagerung in sicher verschlossenen Behältern aufbewahrt werden.

#### Sicherheit

##### **ALLGEMEIN:**

Enthält Biozide.

Antifouling sollten nur nass geschliffen werden. Niemals trocken schleifen oder abflämmen.

Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und/oder die Sicherheitshinweise auf dem Etikett vor der Verarbeitung oder fragen Sie unsere Techniker an der Hotline.

##### **ENTSORGUNG:**

Lassen Sie Farbe und Farbreste nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen. Entsorgen Sie die Gebinde entsprechend den lokalen Vorschriften. Reste in Farbgebinden aushärten lassen.

Reste von Micron 350w sind Sondermüll und können nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung von Resten muss entsprechend der geltenden Gesetze erfolgen. Informationen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

#### WICHTIGER HINWEIS

*Dieses Datenblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Verwendung unseres Produktes für andere als die von uns hierin speziell empfohlenen Zwecke erfolgt auf Gefahr des Anwenders, sofern nicht vorher von uns die schriftliche Bestätigung über die Eignung dieses Produktes für den vorgesehenen Zweck eingeholt wurde. Alle unsere Angaben über dieses Produkt (in diesem Blatt oder anderweitig) erfolgen nach bestem Gewissen. Da wir keine Kontrolle über Beschaffenheit und Zustand der zu bearbeitenden Fläche haben und viele Faktoren die Verarbeitung und Verwendung unseres Produktes beeinflussen können, übernehmen wir keine Verpflichtung welcher Art auch immer, für die Leistung unseres Produktes oder für Verluste oder Schäden (ausgenommen Todesfolge oder gesundheitliche Schäden durch unsere Fahrlässigkeit), die aus der Verwendung unseres Produktes entstehen, sofern wir dies nicht vorher schriftlich getan haben. Die Angaben in diesem Datenblatt werden von Zeit zu Zeit auf den neusten Stand der praktischen Erfahrungen und Ergebnisse ständiger Entwicklungsarbeit in unserem Hause gebracht. Der Anwender muss vor der Verwendung sicherstellen, dass das ihm vorliegende Datenblatt die neueste Ausgabe ist.*

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Fachhändler oder besuchen Sie unsere Internet-Seite: [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Alle in dieser Druckschrift genannten Produkte sind Marken der AkzoNobel-Unternehmensgruppe oder werden unter Lizenz hergestellt. © AkzoNobel 2018.

Micron 350w  
Antifouling  
Polierendes Premium Antifouling

---



---

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Fachhändler oder besuchen Sie unsere Internet-Seite: [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Alle in dieser Druckschrift genannten Produkte sind Marken der AkzoNobel-Unternehmensgruppe oder werden unter Lizenz hergestellt. © AkzoNobel 2018.

Ref:10535 Micron 350w Ausgabedatum:10.05.2018