



Arbeitsplattenöl

Lösemittelfrei, veredelt das Holz dauerhaft und garantiert eine widerstandsfähige Oberfläche. Imprägnierend, wasserabweisend, offenporig, dampfdurchlässig.



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich Zur Imprägnierung von Küchenarbeitsplatten, Möbeloberflächen und anderen Holzflächen.

Verarbeitung

Verarbeitung Durch Spritz- oder Walzverfahren, Pinsel, Schwamm oder fusselfreiem Tuch auftragen und gründlich verteilen. Mindestens 20 Minuten einwirken lassen. Dann überschüssiges Öl aufnehmen und mit weißem Pad gleichmäßig auspolieren. Je nach gewünschter Oberflächenoptik, kann ein zweiter Auftrag erfolgen.

Verbrauch Auftragsmenge ist vorher per Probeauftrag zu ermitteln.
Erfahrungswerte je nach Saugfähigkeit und Endschliff des Holzes:
1. Auftrag 25 - 35 g/m²
2. Auftrag 5 - 10 g/m²

Trockenzeit Die Trockenzeit hängt von der Umgebung ab. Die Trockenzeit bei 20 - 23°C beträgt 6 - 12 Stunden, je nach aufgetragener Ölmenge.
Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Untergründe und deren Vorbehandlung

Untergrund	Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14%), fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein. Guter Endschliff mit Korn 180 - 240 je Holzart. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren.
-------------------	---

Produkthinweise

Inhaltsstoffe	Verkochung aus Tungöl, Leinöl, Standöl und Kolophonium, Leucophyllit, Soja Standöl; Zinkoxid; Frei von Trockenstoffen wie Cobalt und dessen Polymeren.
VOC-Sicherheitshinweis	Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie f ab 2010).
Lagerung	Kühl und trocken lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen, Reste in kleinere Gebinde umfüllen.
Haltbarkeit	Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 12
Sicherheitshinweise	<p>Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.</p> <p>Naturfarben besitzen einen charakteristischen Geruch bedingt durch die eingesetzten pflanzlichen Öle. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. Trocknende Öle können sich selbst entzünden. Daher mit diesem Produkt verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen, sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken.</p>

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.



Since 1906:
Ets. Joubert & Cie F - Ivry-sur-Seine



Palm Norge GmbH, Feldlinie 32,
26160 Bad Zwischenahn

TECHNISCHES MERKBLATT

Arbeitsplattenöl

LE TONKINOIS



info@barendpalm.de