



Hartöl

Die Holzbehandlung für strapazierte Oberflächen im Innenbereich. Es wird eine seidig glänzende, strapazierfähige, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche erzielt. Beständig gegen haushaltsübliche Flüssigkeiten.



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Zur Behandlung von unbehandelten oder geölten Flächen aller Holzarten und Holzwerkstoffe im Innenbereich. Für Dielen, Holzwerkstoffplatten, OSB-Platten oder Stabparkett aus Holz sowie für unglasierte Terracottafliesen.

Verarbeitung

Verarbeitung

Vor Anwendung Gebinde gut aufrühren/schütteln. Das Le Tonkinois Hartöl mit Flächenstreicher oder kurzflorigen Walze dünn und gleichmäßig auftragen. Trocknen lassen und bei Bedarf, wenn ein 2. Auftrag nötig, ist ein Zwischenschliff möglich. Innerhalb von ca. 12 - 16 Stunden das Hartöl ein zweites Mal sparsam auftragen.

Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen! Sonst Geruchsbelästigung möglich!

Verbrauch

1 Auftrag 18 m²/l 2 Aufträge 14 m²/l.

Trockenzeit

Die Trockenzeit beträgt ca. 16 - 24 Std. (20 - 23°C / 50 - 55% relative Luftfeuchte). Durchtrocknung und volle Belastbarkeit nach 7 - 10 Tagen.

Reinigung der Werkzeuge

Mit Le Tonkinois Verdünnung.

Untergründe und deren Vorbehandlung

Untergrund	Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14%) sauber und staubfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur soll vorzugsweise nicht unter 12°C sein. Bei niedrigeren Temperaturen verzögert sich das Trocknungsverhalten. Endschliff der Oberflächen mit mindestens 120er Korn bzw. Gitter.
-------------------	---

Produkthinweise

Inhaltsstoffe	Aromaten freie aliphatische Kohlenwasserstoffe, Verkochung aus Derizolenöl, Kolophonium und Tungöl, Bentonit, Talkum, Wachs, Zinkoxid, blei- und kobaltfreie Trockenstoffe
VOC-Sicherheitshinweis	Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 490 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie f ab 2010).
Lagerung	Kühl und trocken lagern. Behälter gut verschließen.
Haltbarkeit	Geschlossen ca. 5 Jahre.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 11
Sicherheitshinweise	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt. Naturfarben besitzen einen charakteristischen Geruch bedingt durch die eingesetzten pflanzlichen Öle. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. Trocknende Öle können sich selbst entzünden. Daher mit diesem Produkt verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen, sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte.
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.



Since 1906:
Ets. Joubert & Cie F - Ivry-sur-Seine



Palm Norge GmbH, Feldlinie 32,
26160 Bad Zwischenahn



info@barendpalm.de