



Parquets

Le Tonkinois Parquets ist ein offenporiger Lack mit sehr guter Eindringtiefe. Durch das Eindringen des Öles in die Kapillaren des Holzes, wird das Quellen und Schwinden stark vermindert und bildet so einen dauerhaften guten Schutz gegen Abrieb, Verschleiß und hat eine hohe UV-Beständigkeit.



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Le Tonkinois Parquets ist der perfekte Schutz für jedes Holz im Innenbereich, bewahrt den natürlichen, warmen Charakter des Holzes für nahezu unbegrenzte Zeit. Naturbelassene Oberflächen beeindrucken durch ihre schöne Holzmaserung, die durch Le Tonkinois noch angefeuert werden.

Verarbeitung

Verarbeitung

Verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht verdünnen. Auftragen mit Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzen. Je nach Holzart sind mindestens 2 - 3 Anstriche empfohlen. Für Schleifarbeiten wie Zwischenschliff ist maximal 180er Korn ausreichend. Nicht bei Temperaturen unter 12°C verarbeiten.

Die Anstriche sind grundsätzlich dünn zu rollen oder zu streichen und täglich nur einen Anstrich durchführen.

Parkett oder Dielenböden gründlich an- bzw. abschleifen. Grund- und Zwischenanstrich können je nach Trocknung an einem Tag ausgeführt werden. Schluss Anstrich am nächsten Tag. Bei sehr weichen Hölzern empfiehlt es sich, den Grundanstrich mit Bio Impression auszuführen, da dieses Öl sehr tief eindringt, die Kapillare verschließt und das Holz härtet. Der Anstrichauftrag erfolgt mit einer Bodenlackierwalze in dünnen Schichten.

Verbrauch

30 - 50 ml/m², 20m²/Liter, je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächen-beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds, bezogen auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Saugende Untergründe können beim Erstanstrich höhere Verbrauchswerte ergeben.

Trockenzeit

Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6 - 8 Stunden; zur Überarbeitung möglichst 24 Stunden warten. Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und geringer Luftwechsel verzögern die Trocknung und fördern Geruchsbildung. Während der Verarbeitung auf gute Belüftung achten. Oberflächen anfangs nur vorsichtig belasten.

Untergründe und deren Vorbehandlung

Untergrund

Unbehandeltes Holz, Holzwerkstoffe, bedingt auch auf Kork. Holzuntergründe sorgfältig schleifen. Die Holzoberfläche muss staub- und fettfrei, sauber, trocken und frostfrei sein (max. 15% Holzfeuchte).

Produktinweise

Inhaltsstoffe

Leinöl, Tungöl, Naturharze, Isoaliphate

VOC-Sicherheitshinweis

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 400 g/l. EU-Grenzwert 500 g/l.

Lagerung

Gut verschlossen, trocken, kühl, aber frostfrei lagern.

Haltbarkeit

Ungeöffnet Originalgebinde mind. 5 Jahre haltbar.

Entsorgung

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

Sicherheitshinweise

Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.



Since 1906:
Ets. Joubert & Cie F - Ivry-sur-Seine



Palm Norge GmbH, Feldlinie 32,
26160 Bad Zwischenahn



info@barendpalm.de