



Teaköl

Die Holzbehandlung für wetterbeständige Oberflächen im Außenbereich. Es wird eine seidig glänzende, strapazierfähige, schmutz- und wasserabweisende Oberflächengüte erzielt. Schnelle und leichte Verarbeitung. Die natürlichen Öle dringen tief in das Holz ein. Sie halten es gesund und elastisch und lassen es nicht austrocknen. Gute Auffrischung für bereits geöltes Holz. Kein Anschleifen bei Renovierungsanstrich erforderlich.



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Teaköl ist eine hochwertige Ölharzbehandlung für alle Hölzer im Außenbereich, wie z.B. Kinderspielgeräte, Teak- u. Gartenmöbel etc. Sehr gut geeignet für Tropenhölzer, wie z. B. Bangkirai. Hochwertige pflanzliche Öle imprägnieren neues Holz und frischen altes wieder auf.

Verarbeitung

Verarbeitung

Vor Verarbeitung Gebinde gut aufrühren. Die optimale Verarbeitungs-temperatur liegt über 15°C. Der unbehandelte Holzuntergrund muss trocken, sauber, harz- und staubfrei sein. Feiner Endschliff mit Korn 180 - 240 je Holzart durchführen. Mit Pinsel gleichmäßig auftragen und gründlich verteilen. Nach kurzer Einwirkzeit überschüssiges Öl mit einem sauberen und fusselreien Tuch leicht verreiben und überschüssiges Material abnehmen. Diese Behandlung 2 - 3-mal wiederholen.

Verbrauch

Auftragsmenge ist zu Beginn der Verarbeitung per Probeauftrag zu ermitteln. Erfahrungswerte je nach Saugfähigkeit und Endschliff des Holzes: 50 - 70 ml/m²

Trockenzeit

Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6 - 8 Stunden trocken, nach 16 - 24 Stunden überstreichbar.

Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge mit Le Tonkinois Verdünnung.

Untergründe und deren Vorbehandlung

Untergrund Trocken, fest, sauber, fett und staubfrei, sowie saugfähig.

Produkthinweise

Inhaltsstoffe Aromaten freie aliphatische Kohlenwasserstoffe; Verkochung aus Tungöl, Leinöl Standöl und Kolophonium; Trockenstoffe frei von Cobalt.

VOC-Sicherheitshinweis Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 490 g/l.
Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie f ab 2010).

Lagerung Kühl lagern.

Haltbarkeit Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar.

Entsorgung Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: 08 01 11

Sicherheitshinweise Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Naturfarben besitzen einen charakteristischen Geruch bedingt durch die eingesetzten pflanzlichen Öle. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. Trocknende Öle können sich selbst entzünden. Daher mit diesem Produkt verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen, sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte.
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusage von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.



Since 1906:
Ets. Joubert & Cie F - Ivry-sur-Seine



Palm Norge GmbH, Feldlinie 32,
26160 Bad Zwischenahn



info@barendpalm.de