



Wetterschutzöl

Der witterungs- und UV-beständige Anstrich zur Auffrischung von Altanstrichen oder als Neuanstrich auf unbehandelten Hölzern im Außenbereich. Besonders auf Lasuren und Holzschutzfarben eingesetzt, schützt es diese vor Vergrauen durch UV- und Wettereinflüsse. Es wird eine seidenmatte, strapazierfähige, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche erzielt. Die natürlichen Öle frischen alte Anstriche auf und dringen tief in das neue Holz ein. Dauerhaft flexibel, vermindert das Wetterschutzöl somit das Quellen und Schwinden des Holzes. Der Anstrich reißt nicht und blättert nicht ab.



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Zur Behandlung aller Holzarten. Für Holzfassaden, Spielgeräte, Fensterläden, Zäune, Pergolen, Holzschindeln, Gartenmöbel und Gartenhäuser, Carports usw.

Verarbeitung

Verarbeitung

Vor Verarbeitung Gebinde gut aufrühren. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt über 15°C. Nicht unter direkter Sonne verarbeiten. Der Untergrund muss trocken, sauber, harz- und staubfrei sein. Bei Bedarf ein feiner Endschliff mit Korn 100 - 120 durchführen. Lose Farb- und Lackanstriche müssen vollständig entfernt werden. Mit Pinsel oder Flächenstreicher dünn und gleichmäßig auftragen. Trocknen lassen. Auftrag 1 - 2-mal wiederholen. Im Renovierungsfall zur Auffrischung, reicht in der Regel ein Anstrich, ohne anzuschleifen auf der gesäuberten Oberfläche!

Verbrauch

Auftragsmenge ist zu Beginn der Verarbeitung per Probeauftrag zu ermitteln. Erfahrungswerte je nach Saugfähigkeit und Endschliff des Holzes: 50 - 70 ml/m²
Ergiebigkeit: 15 - 20 m²/l.

Trockenzeit	Bei Normalklima: Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte: Staubtrocken nach ca. 12 Stunden. Trocken und überstreichbar nach 24 Stunden.
--------------------	---

Reinigung der Werkzeuge	Mit Le Tonkinois Verdünnung.
--------------------------------	------------------------------

Untergründe und deren Vorbehandlung

Untergrund	Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett und staubfrei sein. Sägeraues Holz vorher ausbürsten.
-------------------	---

Produkthinweise

Inhaltsstoffe	Holzölverkochung, Leinöl, Naturharzester, Isoparaffine, Kaolin, Wachs, Zinkoxid, Mineralpigmente als UV-Schutz
----------------------	--

VOC-Sicherheitshinweis	Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 420 g/l. EU-Grenzwert max. 700 g/l.
-------------------------------	--

Lagerung	Kühl, trocken und verschlossen lagern.
-----------------	--

Haltbarkeit	Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil.
--------------------	--

Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: 08 01 11
-------------------	---

Sicherheitshinweise	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.
----------------------------	--

Naturfarben besitzen einen charakteristischen Geruch bedingt durch die eingesetzten pflanzlichen Öle. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. Trocknende Öle können sich selbst entzünden. Daher mit diesem Produkt verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen, sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.



Since 1906:
Ets. Joubert & Cie F - Ivry-sur-Seine



Palm Norge GmbH, Feldlinie 32,
26160 Bad Zwischenahn



info@barendpalm.de