



Parquets

Le Tonkinois Parquets est un vernis à pores ouverts avec une très bonne profondeur de pénétration. Grâce à la pénétration de l'huile dans les capillaires du bois, le gonflement et le rétrécissement sont fortement réduits. Il constitue ainsi une bonne protection durable contre l'abrasion et l'usure et présente une résistance élevée aux UV.



Description du produit

Domaine d'application

Le Tonkinois Parquets est la protection parfaite pour tout bois à l'intérieur, préserve le caractère naturel et chaleureux du bois pour une durée quasi illimitée. Les surfaces naturelles impressionnent par leurs belles veines de bois, qui sont encore ravivées par Le Tonkinois.

Traitement

Traitement

Prêt à l'emploi. Bien mélanger avant l'utilisation. Ne pas diluer. Appliquer au pinceau, à la brosse ou au pistolet. Selon le type de bois, il est recommandé d'appliquer au moins 2 à 3 couches. Pour les travaux de ponçage tels que le ponçage intermédiaire, un grain maximum de grain de 180 suffit. Ne pas appliquer à des températures inférieures à 12°C.

Les couches doivent toujours être appliquées au rouleau ou au pinceau en couche fine et ne passer qu'une seule couche par jour.

Poncer soigneusement le parquet ou le plancher. La couche de fond et la couche intermédiaire peuvent être appliquées le même jour, en fonction du séchage. Finir le jour suivant. Pour les bois très tendres, il est recommandé d'appliquer la couche de fond avec Bio Impression, car cette huile pénètre très profondément, ferme les capillaires et durcit le bois. L'application de la couche se fait au rouleau vernisseur de sol en couches fines.

Consommation 30 - 50 ml/m², 20m²/litre, par couche, en fonction de la nature de la surface et du pouvoir absorbant du support, sur des surfaces lisses et rabotées/poncées. Les supports absorbants peuvent donner des valeurs de consommation plus élevées lors de la première couche.

Temps de séchage A 20°C et à une humidité de l'air moyenne, après 6 à 8 heures ; pour la finition, attendre si possible 24 heures. Les températures basses, l'humidité élevée et le faible renouvellement de l'air retardent le séchage et favorisent la formation d'odeurs. Veiller à une bonne aération pendant l'application. Au début, ne charger les surfaces qu'avec précaution.

Les supports et leur prétraitement

Support Bois non traité, matériaux dérivés du bois, dans certaines conditions également sur le liège. Poncer soigneusement les supports en bois. La surface du bois doit être exempte de poussière et de graisse, propre, sèche et à l'abri du gel (humidité du bois de 15% maximum).

Informations sur le produit

Ingrédients Huile de lin, huile de tung, résines naturelles, isoaliphatiques

Avis de sécurité COV La teneur en COV de ce produit est de 400 g/l maximum.
Valeur limite de l'UE : 500 g/l.

Stockage Conserver bien fermé, au sec, au frais, mais à l'abri du gel.

Durée de conservation En emballage d'origine non ouvert, se conserve au moins 5 ans.

Élimination Éliminer les restes de produit et les emballages conformément aux réglementations locales en vigueur. Ne recycler que les boîtes vides.

Instructions de sécurité Pour toute information relative à la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante.

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les fiches techniques de tous les produits utilisés. Les indications fournies s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Elles ne constituent toutefois pas une garantie quant aux propriétés des produits et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. Avec la parution de cette fiche technique, toutes les indications précédentes perdent leur validité.



Since 1906:
Ets. Joubert & Cie F - Ivry-sur-Seine



Palm Norge GmbH, Feldlinie 32,
26160 Bad Zwischenahn



info@barendpalm.de